

MODRZEW SYBERYJSKI (Larix Sibirica) – opis gatunku.

1. Nazwa i pochodzenie:

Nazwa międzynarodowa: Modrzew Syberyjski

Nazwa łacińska: Larix Sibirica

Rodzina: Pinaceae

Pochodzenie: Syberia (Rosja)

2. Opis drewna:

Kolor: białozółty

Biel: wyraźnie oddzielona

Twardziel: żółta, jasnobrązowa

Przebieg włókien: układ prosty

Tekstura: średnio gładka

3. Właściwości drewna:

Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 600 kg/m³

Skurcz styczny: 8,2%

Skurcz promieniowy: 4,2%

Wytrzymałość na ściskanie: 55 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie: 99 N/mm²

Moduł sprężystości: 13800 N/mm²

Punkt nasycenia włókien: 26%

4. Odporność:

Grzyby: średnio trwałe do trwałe – klasa 2 (wg normy EN)

Termity: średnio trwałe

5. Obróbka:

Piłowanie: łatwe

Suszenie: normalne, ryzyko odkształceń

Łączenie/zbijanie: dobre, wymaga nawiercania

Wykończanie: dobre

6. Wymiar desek tarasowych:

27x140x3000/4000/6000mm

45x140x3000/4000/6000mm

7. Profil desek tarasowych:

27x140mm

Strona „A” – drobny ryfel

Strona „B” – drobny ryfel, gruby ryfel

45x140mm

Strona „A” – drobny ryfel

Strona „B” – drobny ryfel

UWAGI:

Deska tarasowa z **Modrzewia Syberyjskiego** jest produktem naturalnym. Pojedyncze deski mogą się różnić pod względem usłojenia oraz kolorystyki. Mogą również zawierać sęki (do 5cm). Ze względu na zastosowanie deski tarasowej na zewnątrz, deska jest poddawana działaniom czynników atmosferycznych, przez co może się odkształcać (np. łódkowanie, zwichrowanie, skręcanie), pękać (na czole deski lub po długości deski), zmieniać swój pierwotny kolor (szarzenie), jak również mogą następować zmiany w rzeczywistych wymiarach desek w porównaniu do wymiarów fakturowanych (do 10%), co nie jest podstawą do reklamacji. Na deskach mogą się pojawiać przebarwienia (np. od podkładek). Modrzew Syberyjski zawiera w sobie naturalne oleje i garbniki, które mogą wchodzić w reakcję z otoczeniem, przez co mogą wydzielać naturalne zapachy oraz powstawać plamy na tarasie. Do dopuszczalnych wad zaliczamy nierówności po obróbce mechanicznej, które powstają podczas produkcji deski tarasowej. W drewnie z Modrzewia Syberyjskiego występują również kanaliki żywiczne, które pod wpływem wysokiej temperatury mogą wydzielać płyn żywiczny. Ze względu na kraj pochodzenia - długi okres dostawy - deski należy umyć i zabezpieczyć olejem, albowiem podczas transportu towar może ulec zabrudzeniu. Przed montażem tarasu warto zabezpieczyć deskę tarasową z 6 stron olejem przeznaczonym do konserwacji tarasu drewnianego na zewnątrz.

Dostawca nie odpowiada za montaż desek tarasowych.

Źródło: CIRAD Forestry Department.

Dane firmy:

NIP: PL7773060321

REGON: 300874758

KRS: 0000310728

Bank:

Raiffeisen Bank Polska, BIC: RCBWPLPW

PLN – IBAN: PL 79 1750 1019 0000 0000 0518 2395

EUR – IBAN: PL 11 1750 1019 0000 0000 0536 6658

Kapitał zakładowy: PLN 6.366.500,00, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

JAF Polska Sp. z o.o.

PL 62-023 Gądkі, Magazynowa 19, Tel.: +48 (61) 8144 113, Fax: +48 (61) 8145 899, info@jaf-polska.pl, www.jaf-polska.pl