

THERMOJESION – opis gatunku.

1. Nazwa i pochodzenie:

Nazwa międzynarodowa: THERMOJESION, TERMOJESION

Pochodzenie: Europa

Proces modyfikacji termicznej: działanie wysokiej temperatury w zakresie od 170° do 230°C oraz gazu obojętnego i wody na drewno jesionu.

2. Opis drewna:

Kolor: brązowy

3. Właściwości drewna:

Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 600 kg/m³

Wytrzymałość na zginanie: 98 N/mm²

Wilgotność równoważna wewnątrz: 4,5%

Wilgotność równoważna na zewnątrz: 8,0%

Twardość powierzchni: 31 N/mm²

Poziom pH: 1,5

4. Odporność:

Grzyby: bardzo trwałe – klasa 1 (wg normy EN)

Termity: bardzo trwałe – klasa 1

5. Obróbka:

Piłowanie: łatwe

Suszenie: wolne, ryzyko pęknięć

Łączenie/zbijanie: dobre, wymaga nawiercania

Wykończanie: dobre

6. Wymiar desek profilowanych/ryflowanych:

21x120x1800-3000mm

7. Profil desek profilowanych/ryflowanych:

21x120mm

Strona „A” – drobny ryfel

Strona „B” – gładka deska

UWAGI:

Deska profilowana/ryflowana z **Thermojesionu** nie zawiera już żywicy. Pojedyncze deski mogą się różnić pod względem usłojenia oraz kolorystyki. Mogą również zawierać sęki (do 3cm). Ze względu na zastosowanie deski profilowanej/ryflowanej na zewnątrz, deska jest poddawana działaniom czynników atmosferycznych, przez co może się odkształcać (np. łódkowanie, zwichrowanie, skręcanie), pękać (na czole deski lub po długości deski), zmieniać swój pierwotny kolor (szarzenie), jak również mogą następować zmiany w rzeczywistych wymiarach desek w porównaniu do wymiarów fakturowanych (do 5%), co nie jest podstawą do reklamacji. Na deskach mogą się pojawiać przebarwienia (np. od podkładek). Do dopuszczalnych wad zaliczamy nierówności po obróbce mechanicznej, które powstają podczas produkcji deski profilowanej/ryflowanej.

Dostawca nie odpowiada za montaż desek profilowanych/ryflowanych.

Źródło: JAF Polska Sp. z o.o.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana/ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Dane firmy:

NIP: PL7773060321
REGON: 300874758
KRS: 0000310728

Bank:

Raiffeisen Bank Polska, BIC: RCBWPLPW
PLN – IBAN: PL 79 1750 1019 0000 0000 0518 2395
EUR – IBAN: PL 11 1750 1019 0000 0000 0536 6658

Kapitał zakładowy: PLN 6.366.500,00, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

JAF Polska Sp. z o.o.

PL 62-023 Gądk, Magazynowa 19, Tel.: +48 (61) 8144 113, Fax: +48 (61) 8145 899, info@jaf-polska.pl, www.jaf-polska.pl