

OKOUME – opis gatunku.

1. *Nazwa i pochodzenie:*

Nazwa międzynarodowa: OKOUME
Nazwa botaniczna: Aucoumea klaineana
Rodzina: Burseraceae
Pochodzenie: Afryka

2. *Opis drewna:*

Kolor: jasno czerwony
Biel: wyraźnie oddzielona
Przebieg włókien: prosty
Tekstura: gładka

3. *Właściwości drewna:*

Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 440 kg/m³
Skurcz styczny: 6,9%
Skurcz promieniowy: 4,6%
Wytrzymałość na ściskanie: 36 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: 62 N/mm²
Moduł sprężystości: 9690 N/mm²
Punkt nasycenia włókien: 40%

4. *Odporność:*

Grzyby: mało trwałe – klasa 4 (wg normy EN)
Termity: wrażliwe – klasa S

5. *Obróbka:*

Piłowanie: dobre
Suszenie: normalne, niewielkie ryzyko odkształceń i pęknięć
Łączenie/zbijanie: dobre, zaleca się nawiercanie
Wykończanie: dobre

6. *Wymiar desek elewacyjnych:*

15x145x1800-4550mm

7. *Profil desek elewacyjnych:*

Faza

UWAGI:

Deska elewacyjna z **Okoume** jest produktem naturalnym. Pojedyncze deski mogą się różnić pod względem usłojenia oraz kolorystyki. Mogą również zawierać sęki. Ze względu na zastosowanie deski elewacyjnej na zewnątrz, deska jest poddawana działaniom czynników atmosferycznych, przez co może się odkształcać (np. łódkowanie, zwichrowanie, skręcanie), pękać (na czole deski lub po długości deski), zmieniać swój pierwotny kolor (szarzenie), jak również mogą następować zmiany w rzeczywistych wymiarach desek w porównaniu do wymiarów fakturowanych (do 10%), co nie jest podstawą do reklamacji. Na deskach mogą się pojawiać przebarwienia (np. od podkładek). Drewno egzotyczne zawiera w sobie naturalne oleje i garbniki, które mogą wchodzić w reakcję z otoczeniem, przez co mogą wydzielać naturalne zapachy oraz powstawać plamy na tarasie. Do dopuszczalnych wad zaliczamy nierówności po obróbce mechanicznej, które powstają podczas produkcji deski elewacyjnej. W drewnie z Okoume występują również kanaliki żywiczne, które pod wpływem wysokiej temperatury mogą wydzielać płyn żywiczny. Ze względu na kraj pochodzenia - długi okres dostawy - deski należy umyć, albowiem podczas transportu towar może ulec zabrudzeniu. Deski powinno się zabezpieczyć środkami impregnacji z każdej strony deski. Dostawca nie odpowiada za montaż desek elewacyjnych.

Źródło: CIRAD Forestry Department.

Dane firmy:

NIP: PL7773060321
REGON: 300874758
KRS: 0000310728

Bank:

Raiffeisen Bank Polska, BIC: RCBWPLPW
PLN – IBAN: PL 79 1750 1019 0000 0000 0518 2395
EUR – IBAN: PL 11 1750 1019 0000 0000 0536 6658

Kapitał zakładowy: PLN 6.366.500,00, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

JAF Polska Sp. z o.o.

PL 62-023 Gądkki, Magazynowa 19, Tel.: +48 (61) 8144 113, Fax: +48 (61) 8145 899, info@jaf-polska.pl, www.jaf-polska.pl