

Produktspezifizierung für HPL Laminat

Dekorative Schichstoffplatten nach EN 438-3
HGS/HGP und HGP/VGP und HGF/VGF

Stand: Mai 2012

Eigenschaften	Soll-Vorgaben		Prüfnorm
	Werte	Dimension	
Oberflächeneigenschaften	0,6 - 0,8 mm	0,8 - 1,2 mm	1,2 - 2 m:n
chemische Beanspruchung / Fleckunempfindlichkeit	Gruppe 1/2 min. Grad 5		DIN EN 438-2 (April 2005)
Beständigkeit gegen Oberflächenabrieb	Gruppe 3 min. Grad 4 • IP > 150		DIN EN 438-2 (April 2005) [Umdr.]
Beständigkeit gegen Oberflächenabrieb	vertikal IP > 50		DIN EN 438-2 (April 2005) [Umdr.]
Kratzfestigkeit	Glanzoberfläche Grad 2	andere Grad 3	DIN EN 438-2 (April 2005)
Beständigkeit gegenüber trockener Wärme (180 °C)	Glanzoberfläche Grad 3	andere Grad 4	DIN EN 438-2 (April 2005)
Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser	Aussehen Glanzoberfläche Grad 3	andere Grad 4	DIN EN 438-2 (April 2005)
Lichtechtheit	Blaumessstab → Stufe 6		EN ISO 105-B02 (Juli 02)
Rissanfälligkeit	Grad 4		DIN EN 438-2 (April 2005)

Eigenschaften	Soll-Vorgaben			Prüfnorm
	Werte		Dimension	
Oberflächeneigenschaften	0,6 - 0,8 mm	0,8 - 1,2 mm	1,2 - 2 mm	
Geschlossenheit der Oberfläche		max. Spur		Glunz / Horn
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf	Glanzoberfläche Grad 3	andere Grad 4		DIN EN 438-2 (April 2005)
Zigarettenglutbeständigkeit	Grad 3			DIN EN 438-2 (April 2005)
Beständigkeit gegenüber feuchter Wärme (100 °C)	Glanzoberfläche Grad 3	andere Grad 4		DIN EN 12721 (1997)
Festigkeitseigenschaften	0,6 - 0,8 mm	0,8 - 1,2 mm	1,2 - 2 mm	
Rohdichte		min. 1,35	[g/cm³]	EN ISO 1183-1 : 2004
Stoßfestigkeit kleine Kugel	15	20	20	[N]
Stoßfestigkeit große Kugel	>= 600	>= 600	>= 600	[mm]
Maßgenauigkeit	0,6 - 0,8 mm	0,8 - 1,2 mm	1,2 - 2 mm	
Dickentoleranz	± 0,1		[mm]	DIN EN 438-2 (April 2005)
Breite		+ 10 / - 0	[mm]	DIN EN 438-2 (April 2005)
Länge		+ 10 / - 0	[mm]	DIN EN 438-2 (April 2005)
Kantengradheit	1,5		[mm/m]	DIN EN 438-2 (April 2005)
Rechtwinkeligkeit	1,5		[mm/m]	DIN EN 438-2 (April 2005)

Eigenschaften	Soll-Vorgaben			Prüf norm
		Werte	Dimension	
Verhalten bei extremen Umgebungsbedingungen	0,6 - 0,8 mm	0,8 - 1,2 mm	1,2 - 2 mm	DIN EN 438-2 (April 2005)
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur	longitudinal <= 0,6 %, transversal 1,2%			
Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser	Massenzunahme max 2 %			DIN EN 438-2 (April 2005)
Dickenzunahme	max 2 %			DIN EN 438-2 (April 2005)
Oberflächenfehler				
Farbe	leichte Abweichungen			DIN EN 14323 (Juni 2004)
Glanzgrad / Struktur	leichte Abweichungen			DIN EN 14323 (Juni 2004)
Verschmutzungen	≤ 1,0	[mm²/m²]		DIN EN 14323 (Juni 2004)
Kratzer	≤ 10	[mm²/m²]		DIN EN 14323 (Juni 2004)
Kantenbeschaffenheit	Abplatzungen max. 3	[mm]		Glunz / Horn
Sonstiges				
Brandverhalten	B2			DIN 4102
Durchgangswiderstand	$1 \times 10^{11} \Omega - 1 \times 10^{12} \Omega$	23 + - 2 °C rel. Luftf. 50 + - 10 %		Glunz / Horn
Oberflächenwiderstand	$1 \times 10^9 \Omega - 1 \times 10^{12} \Omega$	23 + - 2 °C rel. Luftf. 50 + - 10 %		Glunz / Horn

HDS, HDP und HDF auf Anfrage

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für konkrete Einsatzzwecke zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.