

Deski profilowane (tarasowe) i ich naturalne właściwości

Drewno jest produktem naturalnym!

Produkt deska profilowana jest produktem ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach na ławki, donice, ogrodzenia, podesty, balkony i tarasy nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deski nie są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych - należy układać je wyłącznie na zewnątrz. Drewno profilowane z litego drewna jest produktem naturalnym o bardzo różnorodnej charakterystyce i właściwościach.

Nie istnieje ustandaryzowany system gatunków lub klas jakości dla desek profilowanych z drewna iglastego lub liściastego. Klasy dla desek parkietowych lub profilowanych (klasa A/B) opisują typ i dopuszczalny zakres określonych właściwości drewna (sęczność, spękania, biel, słoje przyrostu, przebarwienia) decydujących o walorach estetycznych i jakości np. podłogi drewnianej. Powyższe właściwości drewna nie mają wpływu na jakość drewna, lecz stanowią jedynie charakterystykę poszczególnych klas drewna wg przyjętych kryteriów. Ewentualne defekty drewna można zneutralizować przed lub w trakcie układania desek, np. poprzez ułożenie z kilku desek w mniej widocznych miejscach.


Naturalne właściwości drewna nie są wadami niezależnie od gatunku drewna:

- spękania promieniowe na powierzchni lub spękania w poprzek włókien na końcu deski i wokół mocowania, spękania na i wokół sęków,
- różnice koloru i struktury drewna typowe dla danego gatunku,
- szorstkość / wstawanie włókien drzewnych wokół sęków lub drewno reakcyjne (jeżeli nie ma wad strugania). Przebarwienie (zmiana kolorów) pod wpływem światła oraz późniejsze szarzenie powierzchni,
- miejscowo pod wpływem czynników pogodowych i wody mogą powstawać złuszczenia.

Typowe właściwości, zależne od gatunku drewna:

- wyciek żywicy,
- kieszeń żywiczna,
- wrośnięta kora,
- otwory szpilkowe (spowodowane przez insekty borujące w drzewie),
- wypłukiwanie składników drewna,
- odbarwienie spowodowane reakcją drewna taninowego,
- sinienie w przypadku pozostawienia desek tarasowych do naturalnego zszarzenia.

Drewno rozszerza się i zmniejsza wraz ze zmianami wilgotności powietrza (pęcznienie i kurczenie). Z tego względu mogą występować różnice w stosunku do wymiarów nominalnych. Różnice te zazwyczaj mieszczą się w następujących przedziałach: przekrój drewna +2/-4 mm. Deski i legary zazwyczaj nie są przycinane precyzyjnie. Dlatego też obowiązują dla nich następujące tolerancje długości: +5/-2,5 cm.



W każdej partii desek ryflowanych wykonanych z określonych gatunków drewna tropikalnego występują regularne, niewielkie otwory szpilkowe (1 - 2 mm). Stanowią one normalny element powierzchni drewna, podobnie jak pęcherze żywiczne, występujące w postaci niewielkich przerw wypełnionych białymi kryształami żywicy.


Drewno, przede wszystkim tropikalne, dostępne jest w kolorach od jasno- do ciemnobrązowego w zależności od gatunku. Dla drewna IPE dostępne są kolory od jasno- do ciemnobrązowego, a także czerwono-brązowy i oliwkowozielony. Powstająca na powierzchni drewna srebrno-szara patyna zapewnia unikatową kolorystykę. Powierzchnia drewna tropikalnego może być miejscami szorstka. Szorstkość drewna wynika z kierunku włókien drzewnych w stosunku do słoju przyrostu. Powierzchnia drewna ulega zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych. Czynniki pogodowe powodują szarzenie powierzchni, spękania i złuszczenia, które mogą przybierać różne formy w zależności od gatunku drewna.

Należy pamiętać, że w trakcie magazynowania i eksploatacji drewno egzotyczne - podobnie jak inne rodzaje drewna - traci część swoich składników pod wpływem wody (np. deszczu). Wypłukiwane z drewna składniki zabarwiają wodę na brązowo lub czerwono-brązowo, a w drewnie dębowym na czarno (taniny). Przed magazynowaniem lub ułożeniem desek profilowanych należy upewnić się, że wypłukiwanie nie zaszkodzi płytce podłogowym, fasadom ani innym elementom budynku.

Gwarantujemy, że sprzedawane przez nas produkty są wolne od wad. Zjawiska takie jak paczenie, zmiany długości i szerokości oraz spękania mają charakter naturalny i nie wynikają z jakości drewna.

Należy zawsze zwrócić szczególną uwagę na naturalne właściwości i charakterystykę danego gatunku drewna. Różnice w kolorystyce, strukturze i innych aspektach drewna w ramach jednego gatunku wynikają z charakterystyki produktu drewnianego i nie stanowią podstawy do reklamacji lub dochodzenia rekompensaty.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt.

**Dane firmy:**

NIP: PL7773060321
REGON: 300874758
KRS: 0000310728

Bank:

Raiffeisen Bank Polska, BIC: RCBWPLPW
PLN – IBAN: PL 79 1750 1019 0000 0000 0518 2395
EUR – IBAN: PL 11 1750 1019 0000 0000 0536 6658

Kapitał zakładowy: PLN 6.366.500,00, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

JAF Polska Sp. z o.o.

PL 62-023 Gądko, Magazynowa 19, Tel.: +48 (61) 8144 113, Fax: +48 (61) 8145 899, info@jaf-polska.pl, www.jaf-polska.pl